



2-składowy wodny lakier w 100% PU (poliuretan) do drewnianych podłóg i parkietów na wszystkie rodzaje drewna. Matowy 15, półmatowy 40. Tylko do malowania wałkiem. Doskonale przylega, jest trwały i odporny na uderzenia mechaniczne. Odporny na chemikalia domowego użytku i detergenty.

Lakier można stosować w mieszkaniach, pomieszczeniach użyteczności publicznej **w halach sportowych, spełnia wymogi antypoślizgowości opisane normą DIN 18032.**

Powierzchnia podłogi przed malowaniem powinna być wyszlifowana i starannie odkurzona. Temperatura podłogi podczas malowania nie powinna być niższa niż + 14 ° C i nie wyższa od + 28 ° C. Ideal + 20 ° C i wilgoć względna 55%.

Sposób stosowania: dodać do lakieru utwardzacz i mieszać około 2 minut, a następnie pozwolić odejść pęcherzykom powietrza. Dobrze jest przed zasadniczym malowaniem zrobić próbę na mniejszej powierzchni. **Mieszanie należy zużyć w ciągu 4 godzin.** Zalecane jest położenie 3 warstw lakieru. Po 1 warstwie należy powierzchnię lekko przeszlirować. Nie stosować zbyt grubych warstw. Całkowita ilość lakieru do 3-krotnego pokrycia nie powinna przekraczać 0.25 l / m².

Jeżeli masz jakieś pytania, nie wahać się skontaktować się z dystrybutorem.

Zdrowie i środowisko: lakier nie jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny do twojego zdrowia i środowiska. Utwardzacz jest sklasyfikowany, jako bodziec drażniący. Zapewnij odpowiednią wentylację. Użyj ochronnych okularów i rękawiczek. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dokładnie mydłem i wodą. Oczy przemyj dużymi strumieniami wody.

Po malowaniu: pomieszczenie można użytkować po 24 godzinach i wstawiać lekkie meble. Dywany i ciężkie meble dopuszcza się minimum po 4 dniach, najlepiej 1 tydzień. Utrzymanie czystości, to odkurzanie i wycieranie wodą, wilgotnym mopem.

Środek wiążący:	100% poliuretan	Tarcie:	0.4-0.65 DIN 18032
Lepkość:	22-23 sek.(FC 4, +20°C)	Trwałość:	1,4 mg/100 obrotów
Ciała stałe:	32%	Twardość:	Po 24 g. około 130
Pokrycie:	8-10 m ² /l 1 warstwa	Mycie:	Woda
Czas schnięcia:	30 – 60 minut	Toksyczność:	Nietoksyczny
Następna warstwa:	Po 2 – 4 godzinach	Łatwopalność:	Niepalny
Odporność chemiczna:	Lekkie środki czyszczące	Opakowania:	4, 5 + 0,45
Temperatura mag:	Minimum + 5 ° C	pH:	Okolo 8
Magazynowanie:	12 miesięcy	Połysek:	15 mat, 40 półmat